































AMF TOPIQ® Prime



- AMF TOPIQ® Prime é uma placa de lã de rocha para uso em forros modulares, muito leve e resistente, com fino acabamento liso e branco e excelente absorção acústica.
- Excelente absorção de som α_w 0,95(H)
- Excelente refletância de luz (88%)
- ISO 5
- Ideal para escritórios, salas de aula, aplicações de aprendizagem e garagens subterrâneas



Detalhes de borda Consulte-nos sobre outros tipos de bordas		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Espessura (mm)		15	15	15														
Dimensões (mm) Consulte-nos sobre outros formatos		625 x 625 1250 x 625	625 x 625 1250 x 625	625 x 625 1250 x 625														
Sistema		Aparente, desmontável - Sistema C																
Peso		2.1 kg / m ²																
Cor		Branco																
Absorção sonora		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ conforme EN ISO 11654 - Classe A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequência f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 conforme ASTM C 423			Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00
Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00												
Atenuação sonora		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24$ dB conforme EN ISO 717-1 CAC = 24 dB conforme ASTM E 413-10																
Isolamento acústico		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB conforme EN ISO 717-1																
Reação ao fogo		Euroclass A1 conforme EN 13501-1 Classe A conforme ASTM E 84 Classe A conforme NBR 9442:1986 RUS KM2 (G1, V2, D1, T1) conforme 123-FZ																
Reflexão luminosa		88%																
Resistência à umidade		RH 100%																
Sala limpa		ISO 5 conforme EN ISO 14644-1																
Qualidade do ar interno		 A	 E1	 IAC														
Tipo de limpeza																		
Sustentabilidade	 EN ISO 14021 32-33%	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Anexo Q	 M1 EMMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 www.blauer-engel.de/uz132														

Consulte-nos sobre a disponibilidade do produto na sua região. Apenas para uso interno.
Atentar-se às restrições de uso e ao limite de resistência à umidade relativa do ar. Para mais informações e avisos legais, visite nosso website.