



UM ISOLAMENTO
AINDA MELHOR

ArmaGel™ DT

Manta flexível de aerogel para
aplicações criogénicas e de dupla
temperatura

- // Cumpre a ASTM C1728
- // Mais escolhas: espessuras de 5, 10, 15 e 20 mm
- // Barreira de vapor integrada de permeabilidade zero
- // Flexível a temperaturas criogénicas

www.armacell.com/armagel



 **armacell**[®]
ArmaGel™

DADOS TÉCNICOS – ARMAGEL DT

Breve descrição	O ArmaGel DT é uma manta flexível de aerogel para aplicações criogénicas e de dupla temperatura. O ArmaGel DT cumpre a normativa ASTM C1728 Tipo IV, Nivel 1A.
Tipo de material	Manta de isolamento de aerogel com barreira de vapor integrada de permeabilidade zero
Cor	Cinza
Características especiais	O ArmaGel DT destina-se a ser utilizado em aplicações de criogenia e condições de funcionamento cíclicas. O produto é adequado para utilização em aplicações multicamadas com outros produtos de isolamento, incluindo Sistemas Industriais ArmaSound®.
Linha de produtos	Mantas em rolos com espessura de 5, 10, 15 e 20 mm (0,20, 0,39, 0,59, 0,79 pol.) e largura de 1,5 m (59,00 pol.). Para mais detalhes, consulte as tabelas da linha de produtos no final deste documento. Também disponível em 0,75 m de largura (29,53 pol.) mediante solicitação.
Aplicações	Isolamento térmico/proteção de tubagens, depósitos e condutas (incluindo cotovelos, encaixes, flanges, etc.) em instalações criogénicas, off-shore, industriais (tipicamente petróleo e gás) e equipamentos de processo. O ArmaGel DT é utilizado também como componente nos Sistemas Industriais ArmaSound para proporcionar isolamento acústico de tubagens e depósitos industriais, garantindo a redução de ruídos.
Instalação	Para aplicações industriais, recomenda-se que consulte o(s) manual(lais) de aplicações relevante(s) da Armacell. Consulte os nossos Serviços técnicos para mais informações e assistência.

Propriedade	Valor/avaliação		Norma/método de teste
Intervalo de temperatura¹			
Temperatura de trabalho	Temperatura de trabalho máx.	+250 °C +482 °F	Testado de acordo com ASTM C411
	Temperatura de trabalho mín.	-180/-196 °C -292/-321 °F	
Condutividade térmica			
Condutividade térmica ² (unidades métricas)	θm	-129 -73,3 -17,8 +23,9 +37,8 +93,3 +149 +204 [°C]	Testado de acordo com ASTM C177
	λd ≤	0,015 0,017 0,020 0,021 0,022 0,023 0,025 0,029 [W/(m·K)]	
Condutividade térmica ² (unidades imperiais)	θm	-200 -100 0 +75 +100 +200 +300 +400 [°F]	Testado de acordo com ASTM C177
	λd ≤	0,10 0,12 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,20 [Btu-in/(h-ft ² ·°F)]	
Resistência à temperatura			
Encolhimento linear sob aquecimento de imersão	< 2% em largura e comprimento		Testado de acordo com ASTM C356
Absorção de água	Máximo de 8%		Testado de acordo com ASTM C1763
Desempenho e aprovações em incêndio			
Características de queima da superfície	Índice de dispersão de chama ≤25 Índice de desenvolvimento de fumos ≤50		Testado de acordo com ASTM E84
Organização Marítima Internacional (IMO)	Em conformidade com IMO Parte 2 (geração de fumo e toxicidade) Em conformidade com IMO Parte 5 (inflamabilidade da superfície)		Testado de acordo com Código FTP IMO 2010
Certificação naval.	Classificação segundo modulo B do regulamento 2014/90/EU. Certificação Bureau Veritas.		MED 2014/90/EU Modulo B
Densidade			
Densidade	160 a 240 kg/m ³	10 a 15 lb/ft ³	Testado de acordo com ASTM C303
Propriedades mecânicas			
Força de compressão ³	≥5 psi/ 34,5 kPa a 10% de compressão		Testado de acordo com ASTM C165
Classificação da flexibilidade das mantas de fibras minerais	Flexível		Testado de acordo com ASTM C1101
Mitigação da corrosão			
Fissura com corrosão por tensão	Isolamento para utilização sobre aço austenítico: sem fendas, aprovado		Testado de acordo com ASTM C692, ASTM C795
Corrosividade do aço	Aprovado, Taxa de Corrosão por Perda de Massa (MLCR) não superior a 5 ppm de solução de cloreto em cupom de aço carbono		Testado de acordo com ASTM C1617, procedimento A
Taxa de transmissão de vapor de água da barreira de vapor integrada	0,00 de permeabilidade		Testado de acordo com ASTM E96



Outras características técnicas

Resistência às condições meteorológicas	Em todas as aplicações industriais, a camada exterior do material deve ser protegida com uma cobertura adequada como revestimento metálico ou revestimento preformado GRP (plástico reforçado com vidro) com proteção UV. Entre em contacto com os Serviços técnicos para obter orientação sobre as limitações de temperatura e considerações específicas de construção que precisam de ser efetuadas para cada sistema de revestimento.	
Aspetos para a saúde	Neutro	
Hidrófobo	Sim	
Absorção de vapor de água	≤ 5% por peso	Testado de acordo com ASTM C1104
Resistência fúngica	Sem crescimento	Testado de acordo com ASTM C1338
Armazenamento	O material deve ser armazenado em local fechado, em condições limpas e secas, longe da luz solar direta.	
Tempo de armazenamento ⁴	Máx. 3 anos	

1. O ArmaGel DT cumpre a normativa ASTM C1728 Tipo IV, Nivel 1A tendo uma temperatura de trabalho mínima de -196°C. Para temperaturas de operação inferiores a -180 ° C, deve ser dada especial atenção ao desenho do sistema e à instalação do material afim de garantir que o mesmo não entra em contacto com oxigénio no estado líquido. Para obter mais informação e suporte, entre em contacto com os nossos Serviços Técnicos.

2. Condutibilidade térmica medida a uma pressão de 1.5kPa (0,22 psi)

3. Teste realizado com uma pré-carga de 13,8 (2 psi).

4. O tempo de armazenamento (tempo máximo em armazenamento) é limitado, de forma a garantir que apenas os produtos atualmente fabricados são aplicados nos projetos. Esta limitação restringe-se apenas ao armazenamento do produto e não afeta a vida útil do produto após ter sido instalado.

Mantas

		Dimensões métricas				Dimensões imperiais				
		Espessura nominal	Largura	Comprimento	Conteúdo por rolo	Espessura nominal	Largura	Comprimento	Conteúdo por rolo	
		[mm]	[m]	[m]	[m ²]	[in]	[in]	[ft]	[sq ft]	
Rolos padrão	AGD-05-00/150S	5	1,50	13,00	19,50	0,20	59,00	42,65	209,90	
	AGD-10-00/150S	10	1,50	8,00	12,00	0,39	59,00	26,25	129,17	
	AGD-15-00/150S	15	1,50	5,20	7,80	0,59	59,00	17,06	83,96	
	AGD-20-00/150S	20	1,50	4,00	6,00	0,79	59,00	13,13	64,59	
Rolos jumbo	AGD-05-00/150P	5	1,50	65,00	97,50	0,20	59,00	213,26	1049,48	
	AGD-10-00/150P	10	1,50	40,00	60,00	0,39	59,00	131,24	645,84	
	AGD-15-00/150P	15	1,50	26,00	39,00	0,59	59,00	85,31	419,80	
	AGD-20-00/150P	20	1,50	20,00	30,00	0,79	59,00	65,62	322,92	
Tolerâncias	Tolerâncias de espessura	Espessura nominal de 5 mm (0,20 pol.) Espessura nominal de 10 mm (0,39 pol.) Espessura nominal de 15 mm (0,59 pol.) Espessura nominal de 20 mm (0,79 pol.)					± 1 mm ± 2,5 mm ± 3 mm ± 4 mm			
	Tolerâncias de largura	± 3%								
	Tolerâncias de comprimento	± 5%								

* Rolos de 0,75 m (29,53 pol.) de largura disponíveis sob pedido.

Todos os dados e informações técnicas se baseiam em resultados obtidos sob as condições específicas definidas de acordo com as normas de teste referenciadas. Apesar de tomar todas as precauções para garantir a atualização dos referidos dados e informações técnicas, a Armacell não efetua qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, conteúdo ou integridade dos referidos dados e informações técnicas. A Armacell não assume qualquer responsabilidade perante qualquer outra pessoa resultante da utilização dos referidos dados ou informações técnicas. A Armacell reserva-se o direito de revogar, modificar ou alterar este documento em qualquer momento. Compete ao cliente verificar se o produto é adequado à aplicação pretendida. A responsabilidade da instalação profissional e correta e da conformidade com os regulamentos de construção relevantes é inteiramente do cliente. Este documento não constitui nem faz parte de uma oferta ou contrato legal. Ao encomendar/receber produtos, aceita os **Termos e Condições Gerais de Venda da Armacell** aplicáveis na região. Caso não os tenha recebido, solicite um exemplar.

© Armacell, 2021. Todas as marcas comerciais seguidas de © ou TM são marcas comerciais do Grupo Armacell.
00185 | ArmaGel DT | ArmaGel | TDS | 092021 | Global | EN MASTER

SOBRE A ARMACELL

Enquanto inventora da espuma flexível de isolamento de equipamentos e principal fornecedora de espumas fabricadas, a Armacell desenvolve soluções térmicas, acústicas e mecânicas seguras e inovadoras que criam um valor sustentável para os seus clientes. Os produtos da Armacell contribuem significativamente para a eficiência energética global e, todos os dias, marcam a diferença por todo o mundo. Com mais de 3.000 colaboradores e 23 unidades de fabrico em 15 países, a empresa gere duas unidades operacionais, a Advanced Insulation e a Engineered Foams. O principal foco de atividade da Armacell centra-se nos materiais de isolamento de equipamentos técnicos, nas espumas de alto desempenho destinadas a aplicações leves e de alta tecnologia e no desenvolvimento tecnológico das mantas de aerogel de próxima geração.

Para mais informação, visite www.armacell.com

Para mais informações, vá a:
www.armacell.com/armagel

 **armacell**[®]
ArmaGel[™]